



ZINCO-PROT

(Cod. 472. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

Smalto decorativo a base di resine speciali aggrappanti studiato per la verniciatura di lamiere zincate e di materiali metallici non ferrosi ad esempio grondaie, pluviali, tetti in lamiera zincata.

Di aspetto semilucido, possiede buone caratteristiche di elasticità, resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Semilucido.
COMPOSIZIONE	Resine, biossido di titanio e additivi vari.
VISCOSITA' FORD 8 20°C	15 ±2 sec.
RESIDUO SECCO	56 ±2%
BRILLANTEZZA	80 gloss

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE SUPPORTI: La pulizia del supporto è molto importante per ottimizzare l'aggrappaggio del prodotto. Il supporto, anche se è nuovo, deve essere accuratamente pulito e sgrassato con solvente in modo da eliminare eventuali tracce di olio e distaccanti silconici.

Sia a pennello che a spruzzo previa diluizione con DILUENTE 910; si consiglia di diluire al 5% per applicazioni a pennello o a rullo, 8% massimo per applicazioni a spruzzo.

Il prodotto e' da applicare come mano a finire direttamente sulla lamiera zincata; si può comunque sovraverniciare con i tradizionali smalti a pennello diluibili in acqua.

Il prodotto non si presta ad essere tinto con sistemi tintometrici.

Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI GIA' VERNICIATI CON TRACCE DI RUGGINE
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con pulizia.	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura e accurata pulizia.
FINITURA	ZINCO-PROT + Diluyente 910 1-2 MANI	ZINCO-PROT + Diluyente 910 1-2 MANI

ESSICCAZIONE	fuori polvere in 1-1,5 ore; secco in profondità in 24 ore.
RESA	7-8 mq/litro.
DILUIZIONE	Diluyente 910
ATTREZZI	Pennello o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE:

TINTE disponibili da cartella GLI SMALTI CASATI.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 2,5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Si sconsiglia di applicare "ZINCO-PROT" con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mar.12; rev.: 01; Smo/Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it