

PRIMER E ANTIRUGGINE MONOCOMPONENTE 1K

OTTIMA RAPIDITÀ D'ESSICCAZIONE

ELEVATO POTERE RIEMPITIVO

BUONA VERTICALITÀ

IRIFER CM.EC.

Serie 1001

Fondo sintetico nitroresistente satinato monocomponente a rapida essiccazione



Dati principali

Sistema: Monocomponente 1K

Natura: Solvente

Confezioni disponibili: 5 kg - 25 kg

Tinte pronte a magazzino: Giallo Ossido, Grigio

Supporti idonei: Ferro, Ghisa, Ferro Sabbiato - Sabbiatura Sa 1-2

Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione e a pennello



Caratteristiche tecniche

Primer sintetico monocomponente a rapida essiccazione dotato di buona adesione su supporti metallici, rapidità di indurimento e potere riempitivo.

Campi di impiego

Come fondo nella verniciatura di carpenteria metallica, utensileria e strutture metalliche ove sia richiesta un'elevata rapidità di essiccazione e un ottimo potere riempitivo.

Parametri tecnici

Resa media teorica	7,2 m ² /kg per strato allo spessore di 50 µ secchi
Applicazione	Spruzzo
Diluizione	20-25% con Anti-blooming Nitro Thinner Serie D0002
Brillantezza	-
Spessore umido per strato	80 µ
Spessore secco per strato	50 µ
N° strati	1 o 2 strati fino a raggiungere lo spessore totale idoneo
Spessore secco totale	90 µ

Essiccazione

Intervallo di riverniciatura	30 minuti - 4 ore
Essiccazione ad aria	20°C - 25°C
Essiccazione fuori polvere	15 - 20 minuti
Essiccazione al tatto	30 - 40 minuti
Essiccazione in profondità	3 giorni
Polimerizzazione totale	7 giorni
Appassimento	-
Essiccazione a forno	-