



Sicad S.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

LEGAROLL

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLD-PE trasparente per utilizzo manuale.

DATI TECNICI

Supporto	Film di LLD-PE; trasparente		
	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,020	PSTC 133
Carico a rottura	N/25mm	100	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	450	PSTC 131

APPLICAZIONI

Film estensibile non adesivizzato in LLD-PE trasparente, per avvolgere e proteggere i vari tipi di materiale; comodo per l'utilizzo nel fai-da-te ed in ambito domestico grazie allo specifico dispenser manuale.

Caratteristiche	Vantaggi	
Film di LLD-PE	✓ Allungamento elevato ✓ Facilità d'impiego	✓ Eccellente conformabilità

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

VR009IT_REV00_LEGAROLL

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.